

Strong Modul 766 BT

Fabricagemethode	Needlefelt	ISO 2424														
Vezeloptiek	Flecked															
Poolbeeld	Coarse Fibred	ISO 2424														
Breedte	50*50 cm	EN 984														
Rugafwerking	BT	ISO 2424														
Vezelmateriaal	70% PP / 30% doric® PA															
Vezelgewicht	450 gr/m ²															
Totaal gewicht	4140 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543														
Totaal hoogte	6,5 mm	+15% / -10% ISO 1765														
Gebruiksklasse	Commercial 33, Areas with heavy use	EN ISO 10874														
Comfort klasse	LC1	EN 1307														
Zwenkwielsingeschiktheid	Yes, permanent use	EN 985														
Kleurechtheid licht	≥ 5	ISO 105-B02														
Kleurechtheid wrijven, nat en droog	≥ 4	ISO 105-X12														
Kleurechtheid water	≥ 4	ISO 105-E01														
Statische oplading	< 2kV	ISO 6356														
Akoestische schokdemping ALW	20 dB	ISO 10140														
Akoestische geluiddempingsgraad αS	<table border="1"> <tr> <td>Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>αW</td> <td>0,00</td> <td>0,03</td> <td>0,06</td> <td>0,13</td> <td>0,30</td> <td>0,31</td> </tr> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αW	0,00	0,03	0,06	0,13	0,30	0,31	ISO 354
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
αW	0,00	0,03	0,06	0,13	0,30	0,31										
Akoestische geluiddempingsgraad αW	15	ISO 11654														
Warmtedoorlaatbaarheid	0,07 m ² .K/W	ISO 8302														
Slipweerstand	DS (> 0,30)	EN 13893														
Brandwerendheid	Bfl,s1	EN 13501-1														
Prodis-ID (GuT)	803DB22A	www.pro-dis.info														
TÜV PROFICERT product	Certificaatnummer: 70 710 5617-5															

Produktinformatie tapijtsymbolen



Certificaten

