


Strong 956

Fabricagemethode	Needlefelt		ISO 2424					
Vezeloptiek	Flecked							
Poolbeeld	Coarse Fibred		ISO 2424					
Breedte	200 cm		EN 984					
Rugafwerking	LV		ISO 2424					
Vezelmateriaal	100% doric® PA							
Vezelgewicht	750 gr/m ²							
Totaal gewicht	1350 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543					
Basisgewicht pool	660 gr/m ²	+/- 15%	EN 984					
Totaal hoogte	6,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765					
Gebruiksklasse	Commercial 33, Areas with heavy use		EN ISO 10874					
Comfort klasse	LC1		EN 1307					
Zwenkwielsgeschiktheid	Yes, permanent use		EN 985					
Trappengeschiktheid	Yes, permanent use		EN 1307					
Kleurechtheid licht	≥ 5		ISO 105-B02					
Kleurechtheid wrijven, nat en droog	≥ 4		ISO 105-X12					
Kleurechtheid water	≥ 4		ISO 105-E01					
Vormvastheid	Shrinkage ≤ 1,2 %		ISO 2551					
	Extension ≤ 0,5 %		ISO 2551					
Statische oplading	< 2kV		ISO 6356					
Doorgangsweerstand	≤ 1,0x10 ⁸ Ω		ISO 10965					
Akoestische schokdemping ALW	22 dB		ISO 10140					
Akoestische geluiddempingsgraad αS	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	ISO 354
	αW	0,00	0,04	0,11	0,18	0,33	0,53	
Akoestische geluiddempingsgraad αW	0.20							ISO 11654
Warmtedoorlaatbaarheid	0,12 m ² .K/W							ISO 8302
Slipweerstand	DS (> 0,30)							EN 13893
Brandwerendheid	Bfl,s1 (Glued)							EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	8F1DE8F0							www.pro-dis.info
Opmerkingen	Construction principle: The cavity of the access floor generates an overpressure, which is pressing the air evenly through the carpet all over the area.							
TÜV PROFICERT product	Certificaatnummer: 70 710 5617-2							

Produktinformatie tapijtsymbolen



Certificaten



doric®



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

